



# 上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路 66 号

电 话: 0769-22653892 传 真: 0769-22653316

版本: 2019 年 9 月 25 日

## 雪花纹助剂 T-106A

一、概述: 雪花纹助剂 T-106A 是一种新型的纹理效果体系, 可通过一次性挤出形成一种清晰的雪花状或冰花状纹理表面, 且具有极好的装饰性。

### 二、技术指标:

外 观: 无色透明细颗粒 软化点: 110~120℃

含固量: >99.5% 玻璃化温度: >60℃

### 三、参考配方:

环氧树脂	300
雪花纹助剂 T-106A	265
流平剂 T-988	5
钛菁绿	5
固化条件: 200℃×15min	

### 四、注意事项:

1、在配方中环氧与 T-106A 比例为 1.5~1.2/1, 在此范围内 T-106A 的加量越大则纹理越清晰、越稳定, 环氧与 T-106A 比例大于 1.5/1 时则纹理不均匀或不起纹。

2、在配方中加入固化促进剂可改善机械性能, 但纹理会变小。

五、包装与贮存: 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 25KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 <30℃ 的室温下有效期为两年。